



SCHEMA TECNICA

ESPRIT

Descrizione

Liscio, opaco per interno, alta copertura, elevata traspirazione, facile applicazione, ottima distensione.

Caratteristiche

Idropittura bianca ad alta resa e copertura, indicata per superfici murali interne dove la sua alta traspirabilità consente l'emigrazione del vapore acqueo verso l'esterno evitando la formazione di condensa.

Viene fornita di colore bianco naturale, inoltre è attintabile al tintometro o con coloranti ad acqua e universali.

Campi d'impiego

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

Caratteristiche

Peso specifico	1,66 kg/l
Resina/Legante	Vinilico
Residuo secco	66% ± 0,5
Aspetto	Liquido
Resist/Lavaggio	>1000 cicli gadner
Lavabilità	15 giorni
Permeabilità al vapore acqueo	Alta
COV contenuto	2,5 g/l
Confezioni	14 – 5 litri
Presa di sporco	Bassa
Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluyente	Acqua potabile
Pennello	30%
Rullo	20%
Pistola/airless	40%
Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
Numero mani	2
Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopraverniciabile 24 ore completa

Preparazione dei supporti

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Eventualmente additivare con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare l'isolante fissativo per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

Applicare la finitura.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

Applicazione

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Conservazione

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra indicata, Teknica non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone che ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell'utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In nessun caso Teknica potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo anche in buona fede delle informazioni. Nessuna garanzia, né espressa né implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle informazioni o al prodotto a cui le informazioni si riferiscono.