



SCHEDA TECNICA

MASTICE PER MARMO CHIARO

Descrizione

Comprende una gamma di mastici per il marmo a base di resine poliestere insature per l'incollaggio dei pezzi di marmo o di granito. Grazie alla sua fluidità, penetra nelle cavità e porosità della pietra donando alle superfici trattate una perfetta finitura.

Modalità d'impiego

Sgrassare e pulire dalle impurità la parte da trattare e rendere la sua superficie ruvida per un ancoraggio migliore. Prelevare la quantità che occorre di aggiungere l'induritore e mescolare bene le due sostanze ed effettuare a seguito l'applicazione. Applicare su delle superfici proprie. Grazie a questa operazione comincia la polimerizzazione, la quale provoca l'indurimento della miscela dopo 15-20 minuti circa.

Caratteristiche

Aspetto	Pasta fluida
Composizione	Poliestere insatura
Odore	Tipico dello stirolo
Pot life	4-5 minuti
Essiccazione	15 minuti
Peso specifico	Liquido (Fluid) 1.650 grs/cc Tixotropico 1.650 grs/cc Tixo transparent 1.177 grs/cc Fluid translarent 1.100 grs/cc

Consumi

100 parti di MASTICE MARMO e 2,5 parti d'induritore

Confezione

Da 375 e 125 ml

Conservabilità

Stoccare in luogo fresco e secco.

Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra indicata, Teknica non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone che ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell'utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In nessun caso Teknica potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo anche in buona fede delle informazioni. Nessuna garanzia, né espressa né implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle informazioni o al prodotto a cui le informazioni si riferiscono.