



SCHEDA TECNICA

SVERNICIATORE FORTE

Descrizione

Lo SVERNICIATORE ESENTE DA SOLVENTI CLORURATI è uno prodotto neutro, di aspetto addensato e a carattere tixotropico, formulato con mix di componenti totalmente esenti da solventi clorurati di qualsiasi natura.

Grazie ad una formulazione bilanciata ed aggressiva il prodotto è in grado di asportare con facilità e rapidità vernici e smalti anche particolarmente invecchiate presenti su qualsiasi superficie (legno, metallo, muro), con eccezione di plastiche e vetro resina.

Campi d'impiego la solvente dello **SVERNICIATORE ESENTE DA SOLVENTI CLORURATI** è

In grado di operare efficacemente su diversi tipi di vernici industriali al solvente quali:

ANTIRUGGINE

VERNICI NITROCELLULOSICHE

VERNICI SINTETICHE ed OLEOSINTETICHE

VERNICI POLIESTERE (non in forma di polvere)

VERNICI POLIURETANICHE (non in forma di polvere)

VERNICI ACRILICHE

VERNICI EPOSSIDICHE (non in forma di polvere)

PITTURE MURALI (es: idropitture, acriliche, acrilico-silossaniche, silossaniche, elastomeriche)

INTONACI (es: al quarzo, ai silicati)

STUCCHI

VERNICI PER LEGNO (non polimerizzate termicamente)

Modalità d'impiego

Applicare lo SVERNICIATORE con un pennello o con una spatola, distribuendolo in modo uniforme sulla superficie da sverniciare. Lo spessore dello strato dovrà essere di 2-3 mm. circa.

Attendere che la vernice venga completamente aggredita o rigonfiata, indi asportare il film rigonfiato tutto con una spatola metallica o di plastica dura. Eventuali residui di vernice possono rimuovere con una ulteriore applicazione localizzata di sverniciatore.

Il tempo di attacco può variare da qualche minuto (5-15 min) per le vernici non catalizzate (es: nitrocellulosiche, sintetiche, antiruggine, ecc..) fino a qualche ora per le vernici catalizzate

(es: poliuretaniche, poliestere, acriliche, ecc...); per fondi/ pitture e stucchi murali è normalmente sufficiente un tempo di contatto compreso fra 15 e 45 minuti.

Lo spessore di vernice e il suo grado di sporco sono inoltre fattori di ulteriore possibile variazione del tempo di rimozione delle vernici. Si consiglia di non impiegare lo sverniciatore su superfici esposte al sole o comunque riscaldate.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il paragrafo INDICAZIONI DI SICUREZZA.

Caratteristiche

Aspetto	fluido, fortemente addensato
Colore	incolore/bianco opaco

Odore dolciastro caratteristico
Viscosità a 20°C : ca 7500 cps (R4 a 20 rpm)

Resa

La resa è di 1 Kg. per 4/5 mq. circa, dipendentemente dallo spessore delle vernici da rimuovere

Confezione

Latta da 15 lt

Latta da 3 lt

Barattolo da 750 ml

Indicazioni di sicurezza

Aprire con molta cautela il contenitore tenendo sempre il viso lontano dalla bocca del recipiente; dopo l'uso chiuderlo accuratamente e conservarlo in luogo fresco, lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini.

Nell'applicazione del prodotto usare mezzi protettivi idonei (guanti / occhiali protettivi e possibilmente maschera con filtro protettivo anti solventi); provvedere inoltre ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.

Il prodotto è classificato Xn (nocivo) e F (infiammabile). In caso di contatto con la pelle/occhi risciacquare abbondantemente con acqua pulita; se necessario consultare un medico, mostrando la confezione.

Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra indicata, Teknica non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone che ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell'utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In nessun caso Teknica potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo anche in buona fede delle informazioni. Nessuna garanzia, ne espressa ne implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle informazioni o al prodotto a cui le informazioni si riferiscono.

Teknica Via Aldo Moro,22 40127 Bologna
Tel. 051 299520 - Fax 051 377346 - P. IVA: 042696303741
email: info@teknicaitalia.com – web: www.teknicaitalia.com